

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® ZAVIRALEC BLOKATOR MADEŽEV

Učinkovita rešitev za madeže

- Mat bela površina, najboljša možna motnost (ne porumeni)
- Suh na dotik (v 5-10 minutah), čas nelepljivosti: 10 minut
- Čas ponovnega premaza: 30 minut
- Za nanašanje na beton, omet, iverne plošče, obstoječe premaze, tapete itd.
- Brez vonja. Ponovni premaz s standardnimi barvami za stene

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ZAVIRALEC BLOKATOR MADEŽEV

OPIS

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Zaviralec/blokator madežev je mat bel visoko-pigmentiran premaz na osnovi plastificirane akrilne smole za trajno izolacijo problematičnih madežev nikotina, saj, katrana in rje ter vplivov vlage, grafitov in številnih drugih obarvanj.

PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Zaviralec/blokator madežev je obnovitvena barva, ki jo lahko nanesemo neposredno na strop, omet, cement, les, beton, tapete, izolacijske stene, stare barve itd.

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Zaviralec/blokator madežev se lahko uporablja kot zaključni premaz ali ga lahko prekrijemo s standardnimi stenski barvami.

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik:	5 minut
Suho za ponovni premaz:	mokro v mokro / po ½ ure
Popolnoma suho:	24 ur

TEORETIČNA PORABA

2,1 m² na aerosol pri 30 µm suh

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so hrapavost podlage in izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobo, olje, rjo in vse druge površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Rahlo pobrusite nepoškodovane premaze, da dobite hrapavo podlago. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter podlage nad 0°C.

UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zaslišite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Pločevinko morate ves čas premikati, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite več tankih slojev v intervalih nekaj minut, da dosežete ustrezno debelino premaza. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS:	538 g/l
Opombe glede varnosti:	Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje, če je izdelek shranjen v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35° C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve in veliki pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32(0) 13 460 200
F : +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu